



Agro Fix-O-Flex H Dichtmasse

Opis proizvoda

Opis	AGRO FIX-O-FLEX H je jednokomponentna brtvena masa bez mirisa u obliku paste na bazi polimera modificiranih silanom (SPPO = polipropilen-oksid terminiran silanom), koja se pod utjecajem vlage stvarnjava u elastičan proizvod.
Nijansa	Siva
Konzistencija	Pastozna
Ispitivanja/Odobrenja	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ispitivanje AGRO FIX-O-FLEX H u smislu zakona o živežnim namirnicama i potrošnim artiklima (LMBG); Institut Fresenius Taunusstein 2000. ■ Ispitivanje Agro Fix-O-Flex H prema DIN 18 540; Polymer Institut 2000. ■ Pull-off ispitivanje Agro Fix-O-Flex H na umjetnom smolom modificiranoj bitumenskoj podlozi ; MFPA Leipzig 2003. ■ Postojanost Agro Fix-O-Flex, Agro Fix-O-Flex H i Agro Fix-O-Flex VG pri uranjanju u tekućine koje su vrlo agresivne prema betonu i u sumpornu kiselinu pH 1; MFPA Leipzig 2003. ■ Ispitivanje vodonepropusnosti prema DIN EN 1433; MFPA Leipzig 2004. ■ Ispitivanje kemijske postojanosti za Agro Fix-O-Flex H kod skladištenja vode u bazenu; MFPA Leipzig 2006. ■ Određivanje paropropusnosti prema DIN 52 615; Institut für Bauingenieurwesen der Universität Rostock 2007.
Pakiranje/veličina pakiranja	600 ml u crijevu.
Skladištenje	Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, 12 mjeseci.

Tehnički podaci

Gustoća	1,5 g/cm ³ .
Tvrdoća	Ca. 25 (Shore A Tip).
Maksimalno istezanje	Mjereno nakon 4 tjedna, stvrđnuto pri 23°C / 50 % rel. vlažnosti zraka.
Vezanje / stvarnjavanje	25 %.
Vrijeme stvaranja kore	<p>Ca. 2 mm/24 sata.</p> <p>Mjereno pri 23°C / 50 % rel. vlažnosti zraka.</p> <p>Ca. 2 do 3 sata</p> <p>Mjereno pri 23°C / 50 % rel. vlažnosti zraka.</p>



Otpornost

Kemijska

Metoda ispitivanja: FK 01-005

Klasifikacija: + postojano; - nije postojano; +/- ograničeno postojano

Tvar	Postojanost	Napomena
Izopropanol	+-	Nakon ponovnog sušenja velike promjene
Etilacetat	+-	Nakon ponovnog sušenja velike promjene
Sumporna kiselina 96 %	-	
Sumporna kiselina 10 %	+-	Nakon ponovnog sušenja velike promjene
Benzin	+-	Nakon ponovnog sušenja velike promjene
Dizelsko gorivo	+-	Nakon ponovnog sušenja velike promjene
Kerozin (Jet A1)	+-	Nakon ponovnog sušenja velike promjene
Mineralno ulje 15W40	+	
Tekućina za kočnice (ESSO DOT 4)	+	
o-ksilol	-	
m-ksilol	-	
Toluol	-	
Ethilenglikol	+-	Nakon ponovnog sušenja velike promjene
Metiletiketon	+-	Nakon ponovnog sušenja velike promjene
Fosforna kiselina 10 %	+-	Nakon ponovnog sušenja velike promjene
Dušična kiselina 10 %	-	
Oksalna kiselina 10 %	+-	Nakon ponovnog sušenja velike promjene
Limunska kiselina 10 %	+-	Nakon ponovnog sušenja velike promjene
Mlijecna kiselina 10 %	+-	Nakon ponovnog sušenja velike promjene
Octena kiselina 10 %	+-	Nakon ponovnog sušenja velike promjene
Natrijeva lužina 10 %	+-	Nakon ponovnog sušenja velike promjene
Otopina kalcij hidroksida 20%	+	
Amonjeva lužina 10 %	+	
Otopina vodik peroksida 10 %	+	
Izoparafini, visoke temp. vrenja	+	

Temperatura

Ca. -40 do +80°C.

Obrada

Sastav i izrada temeljnog sloja

Podloge moraju biti čvrste, nosive, suhe, čiste i bez tvari koje razdvajaju (masnoće, ulje itd.). Podloga ne smije sadržavati katran i bitumenski materijali, inače je prijanjanje smanjeno.

Uvjjeti obrade

Temperatura obrade: 5 - 40°C (temperatura komponenata).

Obrada	<p>AGRO FIX-O-FLEX se mora pritiskom ravnomjerno nanijeti na prianjujuću površinu. Za postupak preporučujemo ručnu prešu odnosno ekvivalentne šprice. Načelo pakiranje moralo bi se potrošiti čim prije.</p> <p>Sposobnost prianjanja na materijalima na bazi umjetne smole koji se teško sljepljuju kao što je npr. PE ili PP (poliolefini) valja prethodno ispitati. U slučaju primjene na premazanim podlogama potrebna je prethodna provjera međusobne podnošljivosti.</p> <p>Za fugiranje prema normi DIN 18540-F na betonu, poroznom betonu, cementu, gipsu i ostalom propisana je uporaba temeljnog premaza, npr. AGRO FIX-O-FLEX PRIMER.</p> <p>Kod površina s velikom sposobnošću upijanja u određenim je uvjetima potrebno temeljni premaz nanijeti dvaput. AGRO FIX-O-FLEX PRIMER se međutim može upotrijebiti samo na suhim podlogama. Za vlažne podloge preporučujemo kao temeljni premaz koristiti AGRO HYDROPOX .</p> <p>Na kontaktnim površinama poput, primjerice, aluminija, pocićanog čeličnog lima, PVC-a, polistirola, makrolona i ostalog AGRO FIX-O-FLEX H se koristi bez temeljnog premaza. Vrijeme stvrnjavanja ovisi o vlazi i temperaturi.</p> <p>Povećanjem temperature i vlažnosti može se vrijeme stvrnjavanja skratiti.</p>
Premazivanje	<p>Mase za brtvljenje u pravilu nisu namijenjene premazivanju. Ukoliko se u izvanrednim slučajevima ipak želi nanijeti premaz u boji, potrebno je napraviti probni premaz kako bi se ispitalo prianjanje i sušenje premaza. Uslijed pomicanja fuga nije isključen nastanak pukotina u premazu, kao ni pojava lagane ljepljivosti premazane površine.</p>

Zakonska regulativa koja se odnosi na kemikalije

Zbrinjavanje	Spalionica posebnog otpada ili odlagalište za skupljanje problematičnih tvari. Ne smije se odlagati kao kućno smeće. Ne dopustiti izljevanje u kanalizaciju, zemlju ni u podzemne vode. Neočišćene spremnike odložiti na isti način kao i proizvod.
Sigurnosno-tehnički list	Sigurnosno-tehnički listovi dostupni su na internetskoj stranici http://www.avenarius-agro.hr .

Tehničke informacije: Agro Fix-O-Flex H Dichtmasse, stanje: 07 / 2013

Ove tehničke informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja tehnike i naših iskustava. U pogledu mnoštva raznih podloga i uvjeta na objektima, kupac / korisnik ima obvezu na vlastitu odgovornost provjeriti prikladnost naših proizvoda za predviđenu svrhu, stručno i propisno.

Tehničke informacije važe samo u najnovijem izdanju. Po potrebi se uvjerite u aktualnost ovog izdanja na www.avenarius-agro.hr.

Avenarius-Agro GmbH
Zentrale & Werk: Industriestraße 51, A-4600 Wels, Telefon: +43/7242/489-0, Telefax: +43/7242/489-5700, Internet: www.avenarius-agro.at, E-Mail: office@avenarius-agro.at
Filiale Wien: A-1110 Wien, Sofie-Lazarsfeld-Str. 10, Tel.: 01 / 201 463 072, Fax: 01 / 20 1 46 - 3075, E-Mail: wien@avenarius-agro.at