

Disboxid 903 EP-Rapid

Ubrzivač za Disboxid 462, Disboxid 464



Opis proizvoda

Opis	Ubrzava otvrdnjavanje (sušenje) i osigurava tako kraće vrijeme čekanja između radnih faza, kao i brže mehaničko opterećenje površina.																																																							
Namjena	Za ubrzavanje otvrdnjavanja (sušenja), kao i bržu obradu Disboxid 462 EPGrundier- und Mörtelharz i Disboxid 464 EP-Verlaufschicht.																																																							
Otvoreno vrijeme	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Disboxid 462 (kg)</th> <th>Disboxid 903 (l)</th> <th>Doziranje (%)</th> <th>Stvrdnjavanje pri 5°C (h)</th> <th>Stvrdnjavanje pri 10°C (h)</th> <th>Stvrdnjavanje pri 15°C (h)</th> <th>Stvrdnjavanje pri 20°C (h)</th> <th>Otvoreno vrijeme pri 20°C (min)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>60</td> <td>36</td> <td>22</td> <td>15</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>0,5</td> <td>2</td> <td>48</td> <td>22</td> <td>14</td> <td>7</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>1,0</td> <td>4</td> <td>40</td> <td>17</td> <td>12</td> <td>5</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>1,5</td> <td>6</td> <td>34</td> <td>14</td> <td>8</td> <td>4</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Disboxid 464 (kg)</th> <th>Disboxid 903 (l)</th> <th>Doziranje (%)</th> <th>Stvrdnjavanje pri 20°C (h)</th> <th>Otvoreno vrijeme pri 20°C (min)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25</td> <td>0,5</td> <td>2</td> <td>9</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>1,0</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table>	Disboxid 462 (kg)	Disboxid 903 (l)	Doziranje (%)	Stvrdnjavanje pri 5°C (h)	Stvrdnjavanje pri 10°C (h)	Stvrdnjavanje pri 15°C (h)	Stvrdnjavanje pri 20°C (h)	Otvoreno vrijeme pri 20°C (min)	25	0	0	60	36	22	15	35	25	0,5	2	48	22	14	7	30	25	1,0	4	40	17	12	5	25	25	1,5	6	34	14	8	4	20	Disboxid 464 (kg)	Disboxid 903 (l)	Doziranje (%)	Stvrdnjavanje pri 20°C (h)	Otvoreno vrijeme pri 20°C (min)	25	0,5	2	9	30	25	1,0	4	6	25
Disboxid 462 (kg)	Disboxid 903 (l)	Doziranje (%)	Stvrdnjavanje pri 5°C (h)	Stvrdnjavanje pri 10°C (h)	Stvrdnjavanje pri 15°C (h)	Stvrdnjavanje pri 20°C (h)	Otvoreno vrijeme pri 20°C (min)																																																	
25	0	0	60	36	22	15	35																																																	
25	0,5	2	48	22	14	7	30																																																	
25	1,0	4	40	17	12	5	25																																																	
25	1,5	6	34	14	8	4	20																																																	
Disboxid 464 (kg)	Disboxid 903 (l)	Doziranje (%)	Stvrdnjavanje pri 20°C (h)	Otvoreno vrijeme pri 20°C (min)																																																				
25	0,5	2	9	30																																																				
25	1,0	4	6	25																																																				
Osnova materijala	Na bazi tercijarnih poliamina.																																																							
Nijansa	Transparentna. Dodavanjem Disboxid 903 EP-Rapid može doći do žutila površine, što međutim ne utječe na funkcionalnost iste.																																																							
Tehnički podaci	Udio čvrste tvari: 100 %																																																							
Skladištenje	Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Originalno zatvorena ambalaža se može skladištiti najmanje godinu dana.																																																							
Gustoća	ca. 1,0 g/cm ³																																																							
Pakiranje/Veličina pakiranja	6 x 0,5 l doza u kartonskom pakiranju																																																							

Obrada

Sustav premazivanja Vidjeti TI Disboxid 462 i Disboxid 464.

NEU!

Uvjeti primjene	Temperatura materijala, zraka i podloge: Temperatura bi trebala biti min. 10 °C (bez ubrzivača) odn. 5°C (sa ubrzivačem), max. 30 °C. Relativna vlažnost zraka ne smije biti iznad 80 %. Temperatura podloge bi uvijek trebala biti najmanje 3 °C iznad temperature rosišta.
Priprema materijala	Ubrzivač u potrebnoj količini dodati učvršćivaču i lagano promiješati (400 o/min). Nakon toga učvršćivač dodati masi i intenzivno promiješati dok ne nastane homogena smjesa bez pruga. Na kraju smjesu pretočiti u čistu posudu i sve još jednom dobro promiješati.
Omjer miješanja	Disboxid 462 EP-Grundier- und Mörtelharz: 25 kg/pak. dodatak max. 3 pakiranja Disboxid 903 EP-Rapid Disboxid 464 EP-Verlaufschicht: 25 kg/pak. dodatak max. 2 pakiranja Disboxid 903 EP-Rapid
Sušenje / vrijeme sušenja	Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka i max. dodatak Disboxid 903 EP-Rapid površine su prohodne i obradive nakon ca. 3 sata (Disboxid 462 EP-Grundierund Mörtelharz) odn. nakon ca. 6 sati prohodno i obradivo (Disboxid 464 EPDecksiegel), nakon ca. 36 sati mehanički opteretivo, nakon ca. 4 dana potpuno stvrdnuto. Pri nižim temperaturama i većoj vlažnosti zraka odgovarajuće dulje. Pri procesu otvrdnjavanja nanese se materijal mora čuvati od vlage, jer će u protivnom doći do smetnji u procesu.
Čišćenje alata Napomena	Odmah nakon uporabe i kod duljih prekida u radu razrjeđivačem Verdünnung 224. Vrijeme čekanja između radnih faza grundiranja / grubog zaravnavanja (kratz) i završnog sloja, pri 20 °C, bi trebala biti minimalno 3 sata. Navedeno vrijeme se pri višim temperaturama smanjuje i pri nižim povećava.
Priprema podloge Odgovarajuće podloge	Vidjeti TI Disboxid 462 i Disboxid 464. Vidjeti TI Disboxid 462 i Disboxid 464.

Zakonska regulativa koja se odnosi na kemikalije

Zbrinjavanje	Spalionica posebnog otpada ili odlagalište za skupljanje problematičnih tvari. Ne smije se odlagati kao kućno smeće. Ne dopustiti izlivanje u kanalizaciju, zemlju ni u podzemne vode. Neočišćene spremnike odložiti na isti način kao i proizvod.
Sigurnosno-tehnički list	Sigurnosno-tehnički listovi dostupni su na internetskoj stranici http://www.avenarius-agro.hr .

Tehničke informacije: Disboxid 903 EP-Rapid, stanje: 03 / 2013

DOve tehničke informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja tehnike i naših iskustava. U pogledu mnoštva raznih podloga i uvjeta na objektima, kupac / korisnik ima obvezu na vlastitu odgovornost provjeriti prikladnost naših proizvoda za predviđenu svrhu, stručno i propisno.

Tehničke informacije važe samo u najnovijem izdanju. Po potrebi se uvjerite u aktualnost ovog izdanja na www.avenarius-agro.hr.

Avenarius-Agro GmbH

Zentrale & Werk: Industriestraße 51, A-4600 Wels, Telefon: +43/7242/489-0, Telefax: +43/7242/489-5700, Internet: www.avenarius-agro.at, E-Mail: office@avenarius-agro.at
Filiale Wien: A-1110 Wien, Sofie-Lazarsfeld-Str. 10, Tel.: 01 / 201 463 072, Fax: 01 / 20 1 46 - 3075, E-Mail: wien@avenarius-agro.at